



Műszaki adatlap

VALMOR SZEMCSÉS LÁBAZAT- ÉS BETONFESTÉK



Termék: Felhasználásra kész, vizes bázisú, bel- és kültéri felhasználású, kvarchomokkal dúsított, lábazat és betonfesték

Színválaszték: Szemcsés zöld, Szemcsés vörös, Szemcsés fehér, egyedi szín, Szemcsés szürke, Szemcsés antracit, Szemcsés középbarna, Szemcsés terrakotta, Szemcsés barna

Kiszerelés: 1 l, 4 l, 8 l

Tulajdonságok: Vakolatra, glettre, polisztirol ragasztóra, homlokzatszíró elemekre, hajszálrepedésekre is alkalmazható.

Fényesség: matt

Kiadósság: 3-3,5 m² /liter két rétegben glettel minőségű felület esetén (lábazat), 2,5 m² /liter két rétegben glettel minőségű felület esetén (járófelület)

Alkalmazás: A VALMOR Szemcsés Lábazat- és Betonfesték jellemzően kültérben használható kopás-, olaj- és időjárásálló festék. Dekoratív felületek kialakítására alkalmas beton, műkő, eternit, EPS, XPS és ezek ragasztóin, lábazatokon és alapvakolattal ellátott felületeken. Nagy előnye egy sima felületű festékekkel szemben, hogy a kisebb glettelésből, simításból adódó hibákat, valamint a hajszálrepedéseket eltünteti és egységes, enyhén strukturált felületet eredményez. Olyan betonból készült járófelületek esetén is alkalmazható, ahol cél a csúszósság megszüntetése, mert a bevonat ellenáll az átlagos, lakossági gyalogos és személygépkocsi terhelésből adódó igénybevételeknek. Felhasználható homlokzatszíró elemek kérgesítésére és homlokzatokon hengerezhető vakolatként is. Nem nedvszívó felületeken tapadóhídként is használható. A bevonat matt, érdes felülete miatt tisztántarthatósága korlátokba ütközhet. Amennyiben a könnyű tisztántarthatóság és intenzív terhelés az igénye, kérjük, keresse VALMOR Garázsfestékünket vagy a VALMOR Biztonságos Padló- és Jelölőfestékünket.

Minőségi jellemzők:

Külső	színes homogén szuszpenziók
Sűrűség	1,35-1,45 g/cm ³ , 20 C-on
pH érték	7,8-8,6
Viszkozitás Brookfield viszkozimeterrel	35000-50000 mPas
Nem illóanyag tartalom 105°C-on, 2 óra	min. 65 %
Szemcsefinomság	max. 500 µm
Szemcse méret	0-0,5 mm
Száradási idő: 25°C-on 1.fokozat	max. 2 óra *
Száradási idő: 25°C-on 5.fokozat	max. 24 óra *



Műszaki adatlap

VALMOR SZEMCSÉS LÁBAZAT- ÉS BETONFESTÉK



Átfesthetőség önmagával, 25°C-on	min. 4 óra (lépésálló), 24 óra (burkolható, tapadóhídként használva) *
Javasolt rétegszám	2-3 réteg
Bevonat külseje	szemcsés, színes matt
Kiadósság	3-3,5 m ² /liter két rétegben glettelt minőségű felület esetén (lábazat), 2,5 m ² /liter két rétegben glettelt minőségű felület esetén (járófelület)
Terhelhetőség	Intenzív használatra 3-5 nap után vehető igénybe

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos, zsíros szennyeződések tisztítsuk le! Az esetleges hibákat nagy szilárdságú járófelület javító anyaggal szüntessük meg! Az aljzat legyen szilárd, nem porlódó, nem felkarcolható, nyomószilárdsága minimum C20-minőségű. Festéket csak megfelelő vízszigeteléssel ellátott és max. 10%-os nedvességtartalmú aljzatokra hordjuk fel. A nem nedvszívó felületek – előzetes érdesítés után – alapozást nem igényelnek. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt próbafestés elvégzése.

Felhasználás: A festést csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25°C lehet. Ne dolgozzunk esőben vagy tűző nyári napsütésben! A felhordást végezhetjük ecsettel, struktúr hengerrel. Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel, a nedvszívó felületek alapozását 1:1 arányban vízzel hígított festék intenzív ecsetelésével végezzük. Használhatjuk még a VALMOR Univerzális mélyalapozót, megfelelő hígításban. Az első réteg felvitelét 10% víz hozzáadásával végezzük el, majd hagyjuk azt átszáradni. A fedőfestést 5%-os hígítással végezzük. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsé le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Terhelhetőség: Intenzív használatra 3-5 nap után vehető igénybe

Összetétel: emulzió, pigmentek, töltőanyagok, adalékok

Színezés: Gépi és kézi pasztákkal max. 3 % pasztamennyiséggel

Tárolási garanciális idő: 2 év

Csomagolás: 1 l, 4 l, 8 l műanyag dobozban

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

Veszélyességi besorolás: Egészségre és környezetre nem veszélyes.



Műszaki adatlap

VALMOR SZEMCSÉS LÁBAZAT- ÉS
BETONFESTÉK



EU határérték erre a termékre: A/i 140 g/l. , Ez a termék maximum 140 g/l VOC tartalmaz.

Biztonsági előírások: Nem tűzveszélyes! FAGYVESZÉLYES!

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermektől elzárva tartandó.
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve. (év.hó.nap.)

Hulladékkezelés (EWC kódok): 80112*- festékre; (festék- és lakkhulladékok, amelyek különböznek a 80111-től)

150106*- csomagoló anyagra (egyéb, kevert csomagolási hulladékok)

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.