



Műszaki adatlap



VALMOR FLEXIBILIS FOLYÉKONY FÓLIA

Termék: Felhasználásra kész, vizes bázisú, bel- és kültéri felhasználású, flexibilis folyékony fólia.

Összetétel: emulzió, töltőanyagok, adalékanyagok

Színválaszték: okker

Kiszerezés: 1 l, 4 l, 8 l (egyedi igény esetén nagyobb kiszerezésben is)

Tulajdonságok: Kül- és beltérben, csempe- és járólappal, gipszkartonra és OSB-re is használhatjuk.

Alkalmazás: A VALMOR Flexibilis Folyékony Fólia egy vízbázisú termék, mely speciális összetételének köszönhetően a száradást követően vízhatlan, rugalmas szigetelő réteget képez a felületen. Rendkívül nagy kiadósságával gazdaságos megoldást nyújt, a kívülről jövő vizesedési terhelések okozta károk megelőzésére. Felhasználható kültérben erkélyek, teraszok járólappal alatti, illetve beltérben zuhanyzó-, fürdőszoba-, konyha-, és mosóhelyiségek falának/aljzatának, csempézés/járólappozás előtti vízszigetelésére. Felhordható cement és gipszes vakolatokra, betonra, gipszkartonra és OSB-re is. Használható szobákban dohosság megszüntetésére/mérséklésre (nem szünteti meg az épület vizesedéséből eredő problémákat) padlószőnyeg, parketta, PVC, laminált padlólapok alá. Csak burkolatok alatti szigetelésre használható! Állandó vízterhelésnek kitett felületekre nem javasoljuk, erre a célra a COROR Klórkaucsuk Bevonatot ajánljuk.

Minőségi jellemzők:

Külső	okker színű homogén szuszpenzió
pH érték	7,8-8,4
Viszkozitás Brookfield viszkoziméterrel	60000-75000 mPas
Nem illóanyag tartalom 105 °C-on, 2 óra	min. 42 %
Szemcsefinomság	max. 100 µm
Sűrűség	1,1-1,2 g/cm ³
Száradási idő: 25 °C-on	
1. fokozat	max. 2 óra *
5. fokozat	max. 24 óra *
Bevonat külseje	egyenletesen okker matt
Átfesthetőség önmagával, 25 °C-on	min. 4 óra *
Burkolhatóság 25 °C-on	min. 10 óra *
Kiadósság	2 m ² /liter két rétegben
Javasolt rétegszám	2-3 réteg

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.



Műszaki adatlap



VALMOR FLEXIBILIS FOLYÉKONY FÓLIA

Tárolási garanciális idő: Napfénytől védett fedett helyen 5-25 °C-on tárolva a gyártástól számított 2 év.

Csomagolás: 1 l, 4 l, 8 l műanyag dobozban

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros szennyeződések tisztítsuk le. A repedések, hézagok (maximum 0,5 cm széles/mély) tömítését, illetve a hajlatok megerősítését a következő eljárással végezzük: alaposan felkevert VALMOR Flexibilis Tetőszigetelő bevonat 1 l-hez folyamatosan adagoljunk hozzá 0,5-1,0 kg száraz homokot, amíg egy sűrű glettelhető masszát nem nyerünk, melyet egyenletesen a hézagokba kenjük be és simítsuk le. Átvonhatósága a száradás függvényében, legalább 24 óra elteltével történhet meg. Használjunk hajlaterősítő szalagot!

Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet! Kültéri használat alkalmával a felület kezelését ne végezzük esőben, illetve tűző napon! A munkálatokat végezhetjük ecsettel vagy hengerrel. A vödör tartalmát alaposan keverjük fel, majd hígítsuk 5-10% víz hozzáadásával! Az első réteg felvitele után hagyjuk azt legalább 4 órán át száradni, majd vigyük fel a második réteget! 10 óra száradási idő elteltével a felület burkolható.

Felhordás: ecsettel, hengerrel

Anyagszükséglet hígítva: 2 m²/liter, két rétegben

Száradási és átvonhatósági idő (25 ° C-on): 4 óra. A száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

Veszélyességi besorolás: Egészségre és környezetre nem veszélyes.

EU határérték erre a termékre: A/i 140/g/l.

Ez a termék maximum 140 g/l VOC tartalmaz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

Biztonsági előírások: Nem tűzveszélyes. FAGYVESZÉLYES!

Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve (év.hó.nap).



Műszaki adatlap



VALMOR FLEXIBILIS FOLYÉKONY FÓLIA

Hulladékkezelés: (EWC-kódok)

80112*- festékre; (festék- és lakkhulladékok, amelyek különböznek a 80111-től)

150106*- csomagoló anyagra (egyéb, kevert csomagolási hulladékok)

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.