



# Műszaki adatlap

## VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT

**Termék:** Felhasználásra kész, vizes bázisú, matt, bel- és kültéri felhasználású, flexibilis padlóbevonat.

**Összetétel:** emulzió, pigmentek, töltőanyagok, adalékok

**Színválaszték:** fehér, krém, világosszürke, sötétszürke, bazaltszürke, zöld, vörös, barna, TR bázis, (RAL színekben is)

**Kiszerezés:** 0,9 l, 1 l, 4 l, 8 l

**Tulajdonságok:** Strapabíró, olajálló, UV-álló, gumigranulátum járólapra is használható

**Alkalmazás:** A VALMOR Flexibilis Padlóbevonat egy kiváló minőségű, kopás-, olaj- és vízálló, bel- és kültérben használható termék. Alkalmas minden olyan felület bevonására, ahol a cél az átlagosnál nagyobb felületi terhelés elvárásainak való megfelelés családi házas környezetben (játsszótéri rugalmas védőburkolat, autóbeálló, járda, műhely, veranda, lépcsők). Dekoratív, esztétikus felületet biztosít fa, vakolt vagy beton lábazatok, kerítések, palatetők, bitumenes hullámlemezok állagmegóvó átfestése esetén. A bevonat ellenáll az átlagos, lakossági személygépkocsi terhelésből adódó igénybevételeknek. A bevonat matt, finom kvarclisztet tartalmaz, ezért a felmosása nehézségekbe ütközik. Könnyebben tisztítható, ha FACTOR Aqua Parkettalakkal kezeljük beltérben a felületet. Amennyiben a könnyebb tisztán tarthatóság fontos szempont, ajánljuk VALMOR Garázsfestékünket.

### Minőségi jellemzők:

Külső	színes homogén szuszpenziók
pH érték	7,8-8,6
Viszkozitás Brookfield viszkozimeterrel	55000-75000 mPas
Nem illóanyag tartalom 105 °C-on, 2 óra	min. 55 %
Szemcsefinomság	max. 200 µm
Sűrűség	1,20-1,35 g/cm <sup>3</sup> , 20 °C-on
Száradási idő: 25 °C-on	
1. fokozat	max. 2 óra *
5. fokozat	max. 24 óra *
Bevonat külseje	egyenletesen színes matt
Átfesthetőség önmagával, 25 °C-on	min. 4 óra * (lépésálló)
Kiadósság hígítva	3 m <sup>2</sup> /liter alapozás+ két réteg, glettelt minőségű felület esetén
Terhelhetőség	Intenzív használatra 3-5 nap után vehető igénybe
Javasolt rétegszám	2-3 réteg

\* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.



# Műszaki adatlap

## VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT

**Tárolási garanciális idő:** Napfénytől védett fedett helyen 5-25 °C-on tárolva a gyártástól számított 2 év.

**Csomagolás:** 1 l, 4 l, 8 l műanyag dobozban

**Előkészítés:** A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos, zsíros szennyeződések tisztítsuk le! Az esetleges hibákat nagy szilárdságú járőfelület javító anyaggal szüntessük meg! Az aljzat legkisebb tapadási szakítószilárdsági értéke  $> 1,5 \text{ N/mm}^2$  legyen! Festéket csak megfelelő vízszigeteléssel ellátott és max. 10%-os nedvesség tartalmú aljzatokra hordjuk fel. A nem nedvszívó felületek – előzetes érdesítés után – alapozást nem igényelnek. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.

**Felhasználás:** A festést csak +10 °C felett végezzük a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet. Ne dolgozzunk esőben vagy tűző nyári napsütésben! A felhordást végezhetjük ecsettel, hengerrel. Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel, a nedvszívó felületek alapozását 1:1 arányban vízzel hígított festék intenzív ecsetelésével végezzük. Az első réteg felvitelét 10% víz hozzáadásával végezzük el, majd hagyjuk azt átszáradni, a fedőfestést 5%-os hígítással végezzük.

**Színezés:** Gépi és kézi pasztákkal, maximum 3% pasztamennyiséggel.

**Felhordás:** ecsettel, hengerrel, szórással

**Kiadósság hígítva:** 3 m<sup>2</sup>/liter alapozás + két réteg, glettelt minőségű felület esetén

**Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után:** vízzel

**Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on):** 4 óra (lépésálló). A száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

**Terhelhetőség:** Intenzív használatra 3-5 nap után vehető igénybe.

**Veszélyességi besorolás:** Egészségre és környezetre nem veszélyes.

**EU határérték erre a termékre:**

A/i 140/g/l. Ez a termék maximum 140 g/l VOC tartalmaz.

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:**

**P102** Gyermekektől elzárva tartandó.

**P262** Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

**Biztonsági előírások:** Nem tűzveszélyes! FAGYVESZÉLYES!



# Műszaki adatlap



## VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT

**Gyártási idő:** Csomagoláson feltüntetve (év.hó.nap.)

**Hulladékkezelés:** (EWC-kódok)

80112\*- festékre; (festék- és lakkhulladékok, amelyek különböznek a 80111-től)

150106\*- csomagoló anyagra (egyéb, kevert csomagolási hulladékok)

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.