



Műszaki adatlap

VALMOR IDŐJÁRÁSÁLLÓ ÉS SZIGETELŐ FESTÉK

Termék: Felhasználásra kész, bel- és kültéri felhasználású időjárásálló- és szigetelő festék.

Összetétel: emulzió, pigmentek, töltőanyagok, adalékok

Színválaszték: fehér, transzparens (egyedi RAL színeknél)

Kiszerezés: 0,9 l, 1 l, 4 l, 8 l (egyedi igény szerint nagyobb kiszerezésben is)

Tulajdonságok: Dekorációra, izolációra, adhézióra, univerzális, szagok ellen, tapadóhídként is használható.

Alkalmazás: VALMOR Időjárásálló- és Szigetelőfesték vízzel hígítható kül- és beltérben használható rugalmas festék. 3x3 funkcióban alkalmazható: dekorációra (jól színezhető és mindenre tapad), izolációra (szigetelés és védelem), adhézióra ((tapadóhíd, alapozó funkcióra). A bevonat UV álló, vízálló, enyhe sav és lúgálló, rugalmas. Tökéletesen megtapad szinte minden, új és régi, kezeletlen vagy már festett felületen egyaránt.

1. Tartós védelem: ellenáll az időjárás káros hatásaival szemben, amit több éven át megőriz. Gyorsan száradó selyemmatt fényű fedőfesték, mely dekoratív bevonatot képez. Nem mérettartó fa szerkezetekre, széldezkákra, falborításokra, kerítésekre, puha és keményfákra egyaránt használható. Nemesfémekre, műanyag és gumi felületekre, csatornákra, vízvezetőkre, bádogborításokra felhordható. Minden ásványi eredetű felületre alkalmazható, ahol cél a nedvesség felvételének csökkentése. Kiválóan használható füves és műfüves pályák vonalainak felfestésére. Hígítás nélkül, csöppnyi okker pigmenttel színezve színfordítóként használható lazúrfestékek alá.

2. Szigetelés: kormos, nikotinos, rozsdás, salétromos, penészes, enyhén zsíros- és vizes ázási foltokra felhordva megakadályozza az oldott sók következő rétegbe jutását. A megszáradt bevonat nem engedi át a korom és kátrány kellemetlen szagát. Burkolatok alatti vízszigetelésre is használható.

3. Alapozás: a tapadást elősegítő közbenső réteg kialakítására alkalmas, ahol az egymással nem harmonizáló felületek és festékek erős kapcsolata szükséges. Olajfestékekre, enyves festékekre, önterülő aljzatkiegyenlítők, OSB, CK lapok, gipszes felületek, cementkötésű kerámialap ragasztók alá. A következő festékréteg tökéletes tapadásához 1:6 arányban, burkolási munkáknál 1:3 arányban vízzel hígítva alapozóként használja. A megszáradt felület glettelhető gipszes, diszperziós, cementes, anyagokkal vagy közvetlen festhető vizes, oldószeres (lakkbenzin hígítású) festékekkel, lazúrokkal.

Minőségi jellemzők:

| | |
|---|---------------------------|
| Külső | fehér homogén szuszpenzió |
| pH érték | 7,8-8,4 |
| Viszkozitás Brookfield viszkoziméterrel | 45000-55000 mPas |
| Nem illóanyag tartalom 105 °C-on, 2 óra | min. 55 % |
| Szemcsefinomság | max. 100 µm |
| Sűrűség | 1,2-1,3 g/cm ³ |



Műszaki adatlap

VALMOR IDŐJÁRÁSÁLLÓ ÉS SZIGETELŐ FESTÉK

| | |
|-----------------------------------|---|
| Száradási idő: 25 °C-on | |
| 1. fokozat | max. 2 óra * |
| 5. fokozat | max. 24 óra * |
| Bevonat külseje | egyenletesen selyemmatt |
| Átfesthetőség önmagával, 25 °C-on | min. 2-4 óra * max. 1 hét * végső kötési idő |
| Kiadósság | 4 m ² /liter két rétegben glettelt felületi minőség esetén |
| Javasolt rétegszám | 1-2 réteg |
| Vízgőz áteresztő képessége | 269 g/m ² /nap |

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Tárolási garanciális idő: Napfénytől védett fedett helyen 5-25 °C-on tárolva a gyártástól számított 2 év

Csomagolás: 1 l, 4 l, 8 l műanyag dobozban

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el. A nem nedvszívó felületek külön alapozást nem igényelnek, festés előtt csiszolással érdesítsük azokat. A nedvszívó felületek alapozását 1:6 arányban vízzel hígított VALMOR Időjárásálló- és Szigetelőfesték felhasználásával, intenzív nyomó-ecsetelő mozdulatokkal végezzük el. Átvonhatósága a száradás függvényében, legalább 1-2 óra elteltével történhet meg. A fa nedvességtartalma maximum 20% lehet! A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.

Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25°C lehet! A munkálatokat végezhetjük ecsettel, hengerrel vagy megfelelő szóró berendezéssel. A vödör tartalmát alaposan keverjük fel, majd hígítsuk meg 5% víz hozzáadásával. Az első réteg felvitele után, hagyjuk azt legalább 2-4 órán át száradni, majd vigyük fel a második réteget. 1 liter festéket maximum 8 m²-re hordjuk fel egy rétegben.

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással

Színezés: Gépi és kézi pasztákkal, max. 10 % pasztamennyiséggel.

Anyagszükséglet hígítva: 4 m²/liter két rétegben glettelt felületi minőség esetén.

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

Veszélyességi besorolás: Egészségre és környezetre nem veszélyes.

EU határérték erre a termékre: A/i 140/g/l.
Ez a termék maximum 140 g/l VOC tartalmaz.



Műszaki adatlap



VALMOR IDŐJÁRÁSÁLLÓ ÉS SZIGETELŐ FESTÉK

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

Biztonsági előírások: Nem tűzveszélyes! FAGYVESZÉLYES!

Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve (év.hó.nap).

Hulladékkezelés: (EWC-kódok)

80112*- festékre; (festék- és lakkhulladékok, amelyek különböznek a 80111-től)

150106*- csomagoló anyagra (egyéb, kevert csomagolási hulladékok)

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.