



Műszaki adatlap



VALMOR Univerzális Mélyalapozó

Termék: Oldószermentes bel- és kültéri felhasználásra alkalmas univerzális mélyalapozó (hígítást igényel)

Összetétel: víz, emulzió, adalékanyagok

Színválaszték: fehér

Kiszerezés: 1 l, 5 l,

Tulajdonságok: 1:1, 1:4 koncentrátum, 1:8 eszencia

Alkalmazás: A VALMOR Univerzális Mélyalapozó oldószermentes, alkalmas minden ásványi eredetű felületre kül- és beltérben: téglá, cserép, vakolat, homlokzat, lábazat, gipszkarton, beton stb. impregnálására. Használható nedvszívó képességgel bíró felületek festés, illetve műgyanta alapú vakolat bevonás előtti alapozására. Alkalmazása során a port leköti, behatol a felület pórusaiba, így azt megerősítve, erős tapadó képes alapfelületet biztosít. Használatával megelőzhető a felületek esetleges festési foltosodása és optimális, egyenletes tapadást biztosít a rétegek közt.

Minőségi jellemzők:

Külső	fehér homogén szuszpenzió
pH érték	7,6-8,6
Sűrűség	1,0-1,1 g/cm ³
Átfesthetőség, 25 °C-on	min. 2 óra *
Kiadósság hígított állapotban	8-10 m ² /l/réteg, glettel minőségű felület esetén
Javasolt rétegszám	1 réteg

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Tárolási garanciális idő: Napfénytől védett fedett helyen 5-25 °C-on tárolva a gyártástól számított 2 év.

Csomagolás: 1 l, 5 literes műanyag flakonban és kannában.

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros és egyéb szennyeződések tisztítsuk le, a foltos felületet izoláljuk VALMOR Időjárásálló- és Szigetelőfestéssel. A felülethibás falakat VALMOR Glettel simítsuk le, majd csiszoljuk át.

Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C feletti hőmérsékleten kezdjük meg. Kültéri használat alkalmával az alapozást ne végezzük esőben, illetve tűző napon! A terméket az alapfelület szívóképességétől függően hígítsuk, hogy a mélyalapozó ne képezzen a felületen fényes réteget, mert ez a túlpadolásnak a jele.



Műszaki adatlap



VALMOR Univerzális Mélyalapozó

A VALMOR Univerzális Mélyalapozó 1:1 terméket kül- és beltéri általános felhasználás során a „frissen” glettel felületre 1:1 arányban hígítva használjuk. Homlokzatok, palatetők, lábazatok, vakolatok alapozását, hígítás nélkül végezzük.

A VALMOR Univerzális Mélyalapozó Koncentrátum 1:4 terméket kül- és beltéri általános felhasználás során a „frissen” glettel felületre 1:4 arányban hígítva használjuk. Homlokzatok, palatetők, lábazatok, vakolatok alapozását 1:3 rész víz hozzáadásával végezzük. Garázs portalanítására, beton felületre, „rég” kőporos, elhasználódott, erősen szennyezett, nagyon porózus felületre 1:2 arányú hígítást javasoljuk.

A VALMOR Univerzális Mélyalapozó Eszencia 1:8 terméket kül- és beltéri általános felhasználás során a „frissen” glettel felületre 1:8 arányban hígítva használjuk. Homlokzatok, palatetők, lábazatok, vakolatok alapozását 1:6 rész víz hozzáadásával végezzük. Garázs portalanítására, beton felületre, „rég” kőporos, elhasználódott, erősen szennyezett, nagyon porózus felületre 1:4 arányú hígítást javasoljuk. A következő munkafázist az alapozó teljes száradása előtt is megkezdhetjük („nedves a nedvesre”).

Felhordás: ecsettel, hengerrel

Színezés: -

Kiadósság: 8-10 m²/liter egy rétegben hígítva, glettel minőségű felület esetén

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

Veszélyességi besorolás: Egészségre és környezetre nem veszélyes.

EU határérték erre a termékre: A/h 30 g/l.

Ez a termék maximum 30 g/l VOC tartalmaz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

Biztonsági előírások: Nem tűzveszélyes! FAGYVESZÉLYES!

Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve. (év.hó.nap)

Hulladékkezelés: (EWC-kódok)

80112*- festékre; (festék- és lakkhulladékok, amelyek különböznek a 80111-től)

150106*- csomagoló anyagra (egyéb, kevert csomagolási hulladékok)



Műszaki adatlap



VALMOR Univerzális Mélyalapozó

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelőssége történő ellenőrzése alól.