



# Műszaki adatlap



## COROR RAPID ZOMÁNCFESTÉK

**Termék:** Felhasználásra kész, oldószeres, korróziógátló adalékot tartalmazó selyemfényű zománcfesték.

**Összetétel:** Gyanta, pigment, töltőanyag, adalékanyag, oldószer

**Színválaszték:** barna, sötétbarna, fekete (RAL 9005), bézs (RAL 1015), fehér, zöld (RAL 6001), szürke (RAL 7035), piros (RAL 3020), vörös, sárga (RAL kb. 1023), sötétszürke (RAL kb. 7037), egyedi RAL színek

**Kiszerezés:** 0,25 l, 0,75 l, 2,5 l

**Tulajdonságok:** Korróziógátló adalékot tartalmaz, acélra, alumíniumra, fára, cseppmentes rugalmas

**Alkalmazás:** A COROR Rapid Zománc egy korróziógátló alapozó és fedőfesték egyben, mely kül- és beltérben, ipari és városi környezetben egyaránt felhasználható fémfelületek festésére. Könnyen kezelhető, gyorsan száradó, kiváló fedőképességű cseppmentes festék. A védeni kívánt felület lehet: acél, kovacsoltvas, alumínium, horganyzott acél, nikkelezett acél, műanyag, OSB, fa, zománcozott felület. Felhordható továbbá jól tapadó rozsdára, betonra és vakolatra. Az így kialakított felület szép sima, selyemfényű, esztétikus megjelenésű. Uretanizált alkid kötőanyagának köszönhetően kiváló minőségű, rugalmas tartós bevonatot ad és az így képződött festékréteg szinte minden felülethez jól tapad. A megszilárdult bevonat UV sugárzás álló, tartósan vízlepergető, így erős védelmet biztosít az időjárás viszontagságaival szemben. Felhasználható C3-as (jelentős korrózióknak kitett) valamint savas, sós, lúgos páratelhelésű csarnokok, műhelyek, felületeinek védelmére. Festhetőek a következő tárgyak: kapu, kerítés, korlát, kerti bútor, csatorna, cső, zártszelvény stb.

### Minőségi jellemzők:

Külső	színes homogén szuszpenziók
Kifolyási idő 20-25 °C (Mp4)	min. 100 s
Nem illóanyag tartalom 105 °C-on, 2 óra	min. 65 %
Szemcsefinomság	max. 50 µm
Sűrűség	1,1-1,3 g/cm <sup>3</sup>
Száradási idő: 25 °C-on	
1. fokozat	max. 1 óra *
5. fokozat	max. 24 óra *
Bevonat külseje	egyenletesen színes selyemfényű
Átfesthetőség önmagával, 25 °C-on	min. 2 óra *



# Műszaki adatlap



## COROR RAPID ZOMÁNCFESTÉK

Kiadósság	9-11 m <sup>2</sup> /l/réteg, glettelt minőségű felület esetén
Javasolt rétegszám	2 réteg

\* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

**Tárolási garanciális idő:** Napfénytől védett fedett helyen 5-25 ° C-on tárolva a gyártástól számított 3 év

**Csomagolás:** 0,25 l, 0,75 l, 2,5 l literes fémdobozban

**Előkészítés:** A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződések, vagy a régi bevonatokat és a pergő rozsdát. Használjuk a COROR Rapid Festéklemarót! Oxidálódott régi alumínium és horganyzott felületek zsírtalanítás után közvetlenül festhetők, az új, még fényes felületek előzetes érdesítés után átvonhatók. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt az intenzív felkeverés és a próbafestés elvégzése.

**Felhasználás:** A COROR Rapid Zománc felhasználásánál kérjük, tartsa be a festéssel kapcsolatos ismereteket, hogy az Ön által kezelt felület tökéletes minőségű legyen. A munkálatokat csak 5-30 °C között végezze! 5-7 éves élettartam is elérhető a fémfelületek védelmében, megfelelő kivitelezés esetén: COROR Rapid Korróziógátló alapozó 2x40 mikron + COROR Rapid Zománc 2x40 mikron száraz rétegvastagság esetén.

**Felhordás:** ecsettel, szórással

**Színezés:** Egyedi RAL színek felől érdeklődjön <http://festekbazis.hu/munkatarsaink> oldalon.

**Kiadósság:** 9-11 m<sup>2</sup>/liter egy rétegben

**Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után:** lakkbenzin, nitro vagy aromás hígítóval

### Veszélyességanyag tartalom:

Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt, nehéz <25 %, Xilol <10 %, Tricink (ortofoszfát)< 7 %, Bután-2-on oxim <0,2%  
EU határérték erre a termékre A/i 500 g/l (2010)  
Ez a termék maximum 500g/l VOC tartalmaz.

### Biztonsági előírások:

**H226** Tűzveszélyes folyadék és gőz.

**H315** Bőrirritáló hatású.

**H335** Légúti irritációt okozhat.



# Műszaki adatlap



## COROR RAPID ZOMÁNCFESTÉK

**H336** Álmoságot vagy szédülést okozhat.

**H411** Mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz.

**EUH066** Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

**EUH208** (Bután-2-on oxim)-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

**Figyelmeztetés:** Figyelem!

**Veszélyt jelző piktogramok:**



**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:**

**P102** Gyermekektől távol tartandó

**P210** Hőtől/sziktától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

**P260** A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

**P273** Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

**P280** Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

**P309 + P311** Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

**P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: hatályos törvénynek megfelelően. Veszélyes hulladék.

**Gyártási idő:** Csomagoláson feltüntetve.

**Hulladékkezelés:** (EWC-kódok)

080111\*- festékre; (szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakkhulladékok)

150110\*- csomagoló anyagra (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék)

**A szállításra vonatkozó információk:**

Veszélyességi osztályok	ADR
14.1. UN- szám	1263
14.2. A szállítási megnevezés	Festék

Festék Bázis Zrt. 9012 Győr, Koltói Anna u. 18.

e-mail: [festekbazis@festekbazis.hu](mailto:festekbazis@festekbazis.hu)

web: [www.festekbazis.hu](http://www.festekbazis.hu)



# Műszaki adatlap

## COROR RAPID ZOMÁNCFESTÉK



14.3. Szállítási veszélyességi osztály	3
14.4. Csomagolási csoport	III

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelőssége történő ellenőrzése alól.