



Műszaki adatlap



VALMOR PENÉSZGÁTLÓ FALFESTÉK

Termék: Felhasználásra kész, diszperziós jellegű matt, penészgátló beltéri falfesték.

Összetétel: Víz, töltőanyag, pigment, kötőanyag, adalékok

Színválaszték: fehér

Kiszerezés: 2,5 l, 5 l

Tulajdonságok: Tisztítható, fürdőszobába, konyhába, erős igénybevételhez is ajánljuk.

Alkalmazás: A VALMOR Penészgátló Falfesték újonnan kifejlesztett, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő speciális receptúrával rendelkező festék mely gátolja a falpenész kialakulását. A festék bevonat vízpára- és légáteresztő tulajdonsága és tisztíthatósága révén megfelel a jelenkor technikai követelményeinek. Használható gipszes és cementes vakolatok, glettelt felületek, valamint diszperziós alapú korábbi festések átvonására. Nagy igénybevételnek kitett helységek festésére is ajánlott (óvoda, iskola stb.) A fehérlevendula illatának nyugtató hatása a festékréteg száradása után is hosszan élvezhető.

Minőségi jellemzők:

Külső	fehér homogén szuszpenzió
pH érték	8,0-9,0
Viszkozitás Brookfield viszkoziméterrel	25000-30000 mPas
Nem illóanyag tartalom 105 °C-on, 2 óra	min. 55 %
Szemcsefinomság	max. 100 µm
Sűrűség	1,45-1,55 g/cm ³
Száradási idő: 25 °C-on	
1. fokozat	max. 2 óra *
5. fokozat	max. 24 óra *
Bevonat külseje	egyenletesen fehér matt
Átfesthetőség önmagával, 25 °C-on	min. 4 óra *
Kiadósság	5-6 m ² /liter kétrétegben, glettelt minőségű felület esetén
Javasolt rétegszám	2 réteg

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Tárolási garanciális idő: Napfénytől védett fedett helyen 5-25 °C-on tárolva a gyártástól számított 18 hónap.

Csomagolás: 2,5 l, 5 literes műanyag dobozban

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros és egyéb szennyeződések tisztítsuk le, a foltos felületet izoláljuk VALMOR Időjárásálló- és Szigetelőfestékekkel. Penészes falfelület esetén a penészfoltokat mossuk le és ha szükséges száradás után a foltot enyhe kaparással, dörzsöléssel teljesen eltávolítsuk el. A továbbiakban ugyanúgy kell eljárni, mint új falfelület esetén. A felülethibás falakat VALMOR Glett-tel



Műszaki adatlap



VALMOR PENÉSZGÁTLÓ FALFESTÉK

simítsuk le, majd csiszoljuk át. A tapadás növelése és az egyenletesen nedvszívó felület kialakítása érdekében VALMOR Univerzális Mélyalapozóval kezeljük a falfelületet a festés megkezdése előtt.

Felhasználás: A festést csak +10 °C felett végezzük! A felhordást végezhetjük ecsettel, hengerrel és szórással. Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel, hígításként maximum 10%-ban vizet adhatunk hozzá. Az első réteg felvitele után hagyjuk azt átszáradni, majd a fedőfestést max. 5% víz hozzáadásával végezzük!

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással

Színezés: Pasztellszínekre, gépi és kézi pasztákkal max. 3 % pasztamennyiséggel (A színtartósságról kérje szaktanácsadója segítségét!).

Kiadósság: 5-6 m²/két rétegben, glettelt minőségű felület esetén

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

Veszélyességi besorolás: Egészségre és környezetre nem veszélyes.

EU határérték erre a termékre: A/a 30 g/l.

Ez a termék maximum 30 g/l VOC tartalmaz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

Biztonsági előírások: Nem tűzveszélyes! FAGYVESZÉLYES!

Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve. (év.hó.nap.)

Hulladékkezelés: (EWC-kódok)

80112*- festékre; (festék- és lakkhulladékok, amelyek különböznek a 80111-től)

150106*- csomagoló anyagra (egyéb, kevert csomagolási hulladékok)

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.