



# Műszaki adatlap



## FACTOR „2 in 1” VÉKONYLAZÚR

**Termék:** Felhasználásra kész, oldószeres, bel- és kültéri felhasználásra is alkalmas selymfényű, fafelületekre való alapozó és vékonylazúr

**Összetétel:** Alkydgyanta, oldószer, fényálló pigmentek

**Színválaszték:** színtelen, fenyő, oregon, aranytölgy, cseresznye, mahagóni, teak, dió, gesztenye, paliszander, zöld

**Kiszerezés:** 0,75 l, 2,5 l, 5 l, 20 l

**Fényesség:** selymfényű

**Tulajdonságok:** Impregnáló, tartós védelem, természetesen dekoratív, UV álló

**Alkalmazás:** A FACTOR „2in1” vékonylazúr kül- és beltérben egyaránt használható a fafelületek alapozására, védelmére, impregnálására és díszítésére/színezésére. Használható kemény, ill. puha fafajtákból (borovi, lucfenyő) készült felületekre. Könnyen felhordható, jól terülő és kiadós lazúr. Alkalmazásával hosszú életű, időjárásálló és vízlepergető felület képezhető, mely kiemeli a fa természetes erezetét, dekoratív selyem-matt fényű bevonat hozható létre. A FACTOR „2in1” vékonylazúr első rétege mélyen beszívódik a fa rostjai közé így megerősíti, impregnálja és megszínezi a kezelt fa felületét. A színező pigmentek – részben a természetben előforduló ásványi oxidok – kiegyensúlyozott védelmet nyújtanak a nap (UVA/UVB) káros sugarai ellen. 2-3 rétegben alkalmazva tartós védelmet biztosít az időjárás viszontagságainak ellenálló bevonatot képez, amely nem pereg le. A FACTOR 2in1 vékonylazúrt felhasználhatjuk többek között: beltérben: ajtó, bútor, lambéria, parketta kültérben: zsalugáter, kerítés kerti faház, kerti bútor, pergola, kutyaház lazúrozására. Beltéri felületeket átlakozhatjuk FACTOR AQUA PARKETTLAKKAL, mellyel a kopásállóságát növelhetjük, illetve fényes felületet adhatunk a fának. A FACTOR VASTAGLAZÚR felhordása előtt, használata mindenképp javasolt, mert ezzel elősegíti a vastaglazúr tapadását és az így kapott bevonat minősége megfelel korunk legmagasabb elvárásainak.

### Minőségi jellemzők:

Külső	színes homogén szuszpenziók
Kifolyási idő Mp4	min. 25 s.
Sűrűség	0,8-0,88 g/cm <sup>3</sup>
Száradási idő: 25 °C-on	
1. fokozat	max. 2 óra *
5. fokozat	max. 24 óra *
Átfesthetőség önmagával, 25 °C-on	min. 6 óra *
Kiadósság	12-15 m <sup>2</sup> /l/réteg, csiszolt fafelület esetén
Javasolt rétegszám	2 réteg

\* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.



# Műszaki adatlap



## FACTOR „2 in 1” VÉKONYLAZÚR

**Tárolási garanciális idő:** Napfénytől védett fedett helyen 5-25 °C-on tárolva a gyártástól számított 3 év

**Csomagolás:** 0,75 l, 2,5 l, 5 l és 20 literes fémdobozban

**Előkészítés:** A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződések, régi bevonatokat, majd dörzspapírral csiszoljuk át és portalanítsuk le! A festési munkálatok előtt javasoljuk, hogy végezzen próbafestést!

**Felhasználás:** A FACTOR „2in1” vékonylazúr felhasználásánál kérjük, tartsa be a festéssel kapcsolatos ismereteket, hogy az Ön által kezelt felület tökéletes minőségű legyen. A munkálatokat csak 5–30 °C között végezze! A terméket felhasználás előtt alaposan keverje fel! A színek árnyalatban eltérhetnek a színekártya színeitől, amit befolyásol az Ön által kezelt fa alapszíne, szívóképessége és a festékek rétegszáma. A termék felhasználásának megkezdése előtt tájékozódjon a [www.festekbazis.hu](http://www.festekbazis.hu) oldalon!

**Színezés:** A színek egymással keverhetők.

**Felhordás:** ecsettel, hengerrel, szórással

**Kiadósság:** 12-15 m<sup>2</sup>/liter egy rétegben

**Hígítás:** A termék felhasználásra kész, hígítani nem szabad!

**Szerszámtisztítás közvetlen használat után:** Lakkbenzinnel!

### Veszélyességanyag tartalom:

Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt, nehéz <60%

Nafta (ásványolaj), könnyű, aromás <5%

Xilol izomerek keveréke <4%

### EU határérték erre a termékre:

A/f 700 g/l

Ez a termék maximum 700g/l VOC tartalmaz.

### Biztonsági előírások:

**H226** Tűzveszélyes folyadék és gőz.

**H304** Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

**H315** Bőrirritáló hatású.

**EUH 066** Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

**P102** Gyermekektől elzárva tartandó.

**P210** Hőtől/sziktától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

**P260** A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.



# Műszaki adatlap



## FACTOR „2 in 1” VÉKONYLAZÚR

**P273** Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

**P280** Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

**P309+P311** Expozíció vagy rosszullet esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

**P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A hatályos törvénynek megfelelően: veszélyes hulladék.

### Veszélyt jelző piktogramok:



**Figyelmeztetés:** Veszély!

**Biztonsági előírások:** TŰZVESZÉLYES!

**Gyártási idő:** Csomagoláson feltüntetve. (év.hó.nap.)

**Hulladékkezelés:** (EWC-kódok)

80111\*- festékre; (szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakkhulladékok)

150110\*- csomagoló anyagra (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék)

### A szállításra vonatkozó információk:

Veszélyességi osztályok	ADR
14.1. UN- szám	1263
14.2. A szállítási megnevezés	Festék
14.3. Szállítási veszélyességi osztály	3
14.4. Csomagolási csoport	III

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.