



# Műszaki adatlap



## VALMOR HOMLOKZATFESTÉK

**Termék:** Felhasználásra kész, diszperziós matt, hófehér kültéri falfesték.

**Összetétel:** Vizes diszperziós kötőanyag, pigment, töltőanyagok és egyéb adalékanyagok.

**Színválaszték:** fehér

**Kiszerezés:** 2,5 l, 5 l, 10 l, 15 l

**Tulajdonságok:** UV-Álló, környezetbarát, erősen időjárásálló, extra kiadósság

**Alkalmazás:** A VALMOR Homlokzatfesték fehér, matt festék, mely tartósan megvédi a felületet a légszennyeződés erodáló hatásaitól. Nagy kiadóssága folytán gazdaságos felhasználást biztosít, magas kötőanyag tartalmának köszönhetően megfelel a jelenkor technikai és környezetvédelmi követelményeinek. Kiválóan alkalmas téglafal, természetes kő, beton, fa, gipszes- és cement vakolatok bevonására. Kültéri felhasználásán túl használható még beltéri, nagyobb igénybevételnek kitett felületek festésére. Tisztítható, nedves dörzsálló bevonatot képez, ezért kifejezetten javasoljuk fürdőszobák, konyhák, előszobák festésére.

### Minőségi jellemzők:

Külső	fehér homogén szuszpenzió
pH érték	7,2-8,0
Viszkozitás Brookfield viszkozimeterrel	20000-26000 mPas
Nem illóanyag tartalom 105 °C-on, 2 óra	min. 65 %
Szemcsefinomság	max. 150 µm
Sűrűség	1,50-1,60 g/cm <sup>3</sup>
Száradási idő: 25 °C-on	
1. fokozat	max. 2 óra *
5. fokozat	max. 24 óra *
Bevonat külseje	egyenletesen fehér matt
Átfesthetőség önmagával, 25 °C-on	min. 4 óra
Kiadósság	8-10 m <sup>2</sup> /l/réteg, fehér, glettelt minőségű felület esetén
Javasolt rétegszám	2 réteg

\* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

**Tárolási garanciális idő:** Napfénytől védett fedett helyen 5-25 ° C-on tárolva a gyártástól számított 2 év.

**Csomagolás:** 2,5 l, 5 l, 10 l és 15 literes műanyag dobozban



# Műszaki adatlap



## VALMOR HOMLOKZATFESTÉK

**Előkészítés:** A felületről a laza, pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros és egyéb szennyeződések tisztítsuk le, a foltos felületet izoláljuk VALMOR Időjárásálló- és Szigetelőfestékekkel. A felülethibás falakat VALMOR Kül- és Beltéri Glettel simítsuk le, majd csiszoljuk át. A tapadás növelése és az egyenletesen nedvszívó felület kialakítása érdekében VALMOR Univerzális Mélyalapozóval kezeljük a falfelületet. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.

**Felhasználás:** A festést csak +10 °C felett végezzük. Ne dolgozzunk esőben vagy tűző nyári napsütésben! A felhordást végezhetjük ecsettel, hengerrel és szórással. Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel, majd hígítsuk meg 10% víz hozzáadásával. Az első réteg felvitele után hagyjuk azt átszáradni, majd a fedőfestést max. 5% víz hozzáadásával végezzük.

**Felhordás:** ecsettel, hengerrel, szórással

**Színezés:** Gépi és kézi pasztákkal, fehér esetén max. 3-5 %, bázisok esetén max. 5-10 % pasztamennyiséggel

**Kiadósság:** 4-5 m<sup>2</sup>/liter két rétegben, fehér glettel minőségű felület esetén

**Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után:** vízzel

**Veszélyességi besorolás:** Egészségre és környezetre nem veszélyes

**EU határérték erre a termékre:** A/c 40 g/l.  
Ez a termék maximum 40 g/l VOC tartalmaz.

### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

**P102** Gyermekektől elzárva tartandó.

**P262** Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

**Biztonsági előírások:** Nem tűzveszélyes! FAGYVESZÉLYES!

**Gyártási idő:** Csomagoláson feltüntetve. (év.hó.nap.)

**Hulladékkezelés:** (EWC-kódok)

80112\*- festékre; (festék- és lakkhulladékok, amelyek különböznek a 80111-től)

150106\*- csomagoló anyagra (egyéb, kevert csomagolási hulladékok)



# Műszaki adatlap



## VALMOR HOMLOKZATFESTÉK

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.